

VERNICE PER PARAURTI e PROTEZIONI IN PLASTICA

PRODOTTO :	VERNICE PER PARAURTI E PROTEZIONI IN PLASTICA
CODICE :	A0442
CONTENUTO NOMINALE :	520 mL
CONTENUTO NETTO :	400 mL

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO :** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA :** **alchidica modificata**
- **SOLUBILITÀ' :** insolubile in acqua
- **ESSICCAZIONE :** fuori polvere: 15 min. - al tatto: 30 min. - in profondità': 6h

2. FORTE RESISTENZA :

- alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo
- all'ingiallimento delle resine
- ad oli di motori, detergenti
- alla benzina

3. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- massimo aggrappaggio a supporti in plastica senza richiesta di speciali primers ancoranti
- elevata durezza superficiale
- alta resistenza a graffi, colpi e urti
- ottima copertura

ATTENZIONE: per i paraurti di nuova generazione è assolutamente necessario usare il PRIMER per PLASTICHE TALKEN COLOR prima della verniciatura.

4. CAMPI DI IMPIEGO:

- per la verniciatura e il ritocco di paraurti, spoilers, fasce laterali e tutte le parti in plastica della vettura

5. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- carteggiare con carta abrasiva n° 400 e togliere con benzina rettificata o alcool eventuali residui di sporcizia, grasso, umidità ecc. Capovolgere la bombola ed agitare per un minuto circa, indi spruzzare un paio di volte a vuoto. Queste operazioni sono molto importanti per ottenere la tinta esatta. Verniciare da una distanza di circa 30 cm.

Per evitare colature dare due mani sempre leggere.

Per verniciare o ritoccare paraurti di NUOVA GENERAZIONE:

- Prima di verniciare, usare come fondo ancorante il nostro PRIMER per PLASTICHE . Lasciare essiccare per 12 ore prima di verniciare. Se non si rispettano i tempi di attesa il primer potrebbe dare un ancoraggio inferiore.

6. MAGAZZINAGGIO:

- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372