

SMALTO PUNTO ACQUA IN VASETTO

PRODOTTO :	SMALTO PUNTO ACQUA IN VASETTO
CODICE :	C0271
CONTENUTO NETTO :	130 mL

Lo smalto all'ACQUA ad elevate prestazioni, con la consolidata garanzia Talken Color.
Tutte le caratteristiche di uno smalto tradizionale in un prodotto all'avanguardia nella tutela della salute e dell'ambiente

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO** : liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA** : **smalto copolimero superbrillante ad acqua**
- **SOLUBILITÀ'** : solubile in acqua
- **ESSICCAZIONE** : al tatto 1-2 ore; in profondità' 12 ore
- **SOVRAVERNICIABILITÀ'** : e' sovraverniciabile con vernici dalle medesime caratteristiche.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pronto all'uso
- Inodore – Ideale per interni
- Non ingiallisce – non scolora nel tempo
- Eccezionale brillantezza e velocissima essiccazione
- Ottima pennellabilità'
- Le tinte oro (rif. 4021) e argento (rif. 4020), a differenza di altre vernici dello stesso genere, sono inalterabili e quindi adatte ANCHE PER ESTERNO.
- In condizioni esasperate proteggere con vernice trasparente TALKEN COLOR KRISTALL (rif. 3052).

3. SUPPORTI:

- **PER TUTTI I SUPPORTI – ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO**
- Ottima adesione su :
 - ✓ Metallo (ferro – leghe)
 - ✓ Muratura
 - ✓ Materie plastiche (per PE e PP trattare con **PRIMER PER PLASTICHE TALKEN Color**)

4. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- Smalto pronto all'uso; per eventuali diluizioni diluire SOLO con acqua (massimo un cucchiaino per 130 mL).
- Pulire la superficie. Mescolare bene prima dell'uso. Dare due mani incrociate a distanza di 30min una dall'altra.

5. MAGAZZINAGGIO:

- Subito dopo l'uso, pulire sporco e attrezzi solo con **ACQUA**. A vernice completamente essiccata si può utilizzare un normale solvente nitro oppure alcool etilico .
- tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

TEME IL GELO

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372