

L'alchidico **TALKEN Color**

SMALTO PUNTO ACQUA PENNELLABILE

PRODOTTO: SMALTO PUNTO ACQUA PENNELLEBILE IN BARATTOLO
CODICE: C0272
CONTENUTO NETTO: 500 mL

Smalto superbrillante all'acqua, per interni ed esterni. Grazie all'altissimo potere ancorante e' ideale per tutti i supporti. **Tutte le caratteristiche di uno smalto tradizionale in un prodotto all'avanguardia nella tutela della salute e dell'ambiente.**
Non soggetto ad etichettatura: il prodotto non e' classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

- **STATO FISICO:** liquido pigmentato
- **NATURA CHIMICA:** smalto alchidico modificato ad acqua
- **SOLUBILITÀ':** solubile in acqua
- **ESSICCAZIONE:** al tatto 20/30'; in profondità 12 ore
- **SOVRAVERNICIABILITÀ':** è sovraverniciabile dopo 12h con tutte le vernici TALKEN COLOR.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pronto all'uso
- Inodore – Ideale per interni ed esterni
- Non ingiallisce – non scolora nel tempo
- Eccezionale brillantezza e velocissima essiccazione
- Ottima pennellabilità - Altissima dilatazione
- In condizioni esasperate proteggere con vernice trasparente TALKEN COLOR KRISTALL (rif. 3052).
- Resa: 10 – 14 mq al litro per mano

3. MODALITÀ' DI IMPIEGO:

- Smalto pronto all'uso; per eventuali diluizioni diluire SOLO con acqua.
- ♦ a pennello ♦ a rullo ♦ a pistola

4. SUPPORTI:

- **PER TUTTI I SUPPORTI – ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO**
- Ottima adesione su: ♦ metallo (ferro, leghe) ♦ materie plastiche (PEePP) ♦ legno ♦ polistirolo ♦ muratura

5. PREPARAZIONE SUPPORTO:

- Pulire la superficie. Mescolare bene prima dell'uso. Dare sempre mani incrociate.
- Prodotto rimovibile: se non ancora essiccato, togliere con acqua, se completamente essiccato, togliere con alcool.

6. SPECIFICHE PER DIVERSI SUPPORTI:

- ✓ **legno:** su legno grezzo è consigliabile dare preventivamente una mano di TALKEN COLOR TURAPORI PER LEGNO
- ✓ **ferro:** ove necessario pulire da eventuali tracce di ruggine, grasso, umidità con alcool. Su metallo ferroso consigliabile dare preventivamente una mano di TALKEN COLOR STUCCO ANTIRUGGINE
- ✓ **alluminio e leghe:** (ottone, bronzo, ecc.): dopo aver pulito, ove necessario con alcool, dare preventivamente una mano di PRIMER PER METALLI
- ✓ **materie plastiche** (PE e PP): Pulire bene la superficie da trattare e dare preventivamente una mano di PRIMER PER MATERIE PLASTICHE.

7. MAGAZZINAGGIO:

TEME IL GELO

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns.attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

TALKEN Color S.R.L.

Industria Vernici Spray

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372