

INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LINEA TINTE AUTO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0013
Nome commerciale	TINTE AUTO
Tipo prodotto	VERNICE NITRO ACRILICA A FORTE SPESSORE
Contenuto nominale	270 mL
Contenuto Netto	200 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice NITRO-ACRILICA a forte spessore
SOLUBILITA'	Solubile in solventi organici
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 20 min. Al tatto: 50 min. In profondità: 10 ore
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo. All'ingiallimento delle resine. Ad oli di motori, detergenti, benzina.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Vernice spray per auto nelle tinte originali delle case automobilistiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Eccezionale brillantezza.
Elevata durezza superficiale.
Alta resistenza a graffi, colpi e urti.
Elevata aderenza al supporto.
Ottima copertura.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Impiego: per la verniciatura e il ritocco di carrozzeria auto, moto e motorini nelle tinte originali della casa costruttrice.

Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, ecc.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su moplen PRIMER ANCORANTE PER MATERIE PLASTICHE TALKEN SPRAY.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.