



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 08/10/2020

LINEA TRATTAMENTO PER METALLI

9083 PRIMER ANTICORROSIVO PER METALLI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0090
Nome commerciale	9083 PRIMER ANTICORROSIVO PER METALLI
Tipo prodotto	MISCELA DI RESINE E FOSFATI DI ZINCO
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido denso opalescente
NATURA CHIMICA	Resine sintetiche e fenoliche
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 20 - 30 min. Al tatto: 2-3 h In profondità: 12 h
RESA TEORICA	5 m ² con una mano

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Primer ad azione antiruggine contenente pigmenti ai fosfati di zinco che garantiscono un elevato potere anticorrosivo. Esente da cromati. Riverniciabile con ogni tipo di smalto

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Utile per le sue forti doti di rapidità di essiccazione e semplificazione del ciclo di verniciatura.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campi di impiego: Per il ritocco e verniciatura di macchine agricole, macchine movimento terra, veicoli industriali.

Supporti: Specifico per ferro, acciaio, ghisa, lamiere nere, alluminio e sue leghe. Consigliato nel pretrattamento di metalli in genere.

MODALITA' DI UTILIZZO:

PREPARAZIONE SUPPORTO: **Lamiera nera:** microsabbigare, discare. **Acciaio:** sgrassare accuratamente e carteggiare o sabbigare. **Alluminio e sue leghe:** sgrassare accuratamente, carteggiare o pagliettare a fondo. **Ferro e ghisa:** sgrassare e carteggiare.

Applicazione: spessore consigliato 80 µ (si ottiene con due mani)

Intervallo fra le mani : minimo 2 ore.

Lasciare essiccare per 12 ore prima di iniziare la verniciatura vera e propria.

Se non si rispettano i tempi sopra riportati il primer potrebbe dare un ancoraggio inferiore.

Sovrapplicazioni consigliate: smalti poliuretanic, smalti sintetici, smalti nitrosintici , smalti a forno 100-120 °.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.