



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

SMALTO PUNTO ACQUA ORO E ARGENTO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0272
Nome commerciale	SMALTO PUNTO ACQUA ORO ARGENTO
Tipo prodotto	ACRILICO AD ACQUA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Smalto acrilico in soluzione acquosa puto al 0%
SOLUBILITA'	Solubile in acqua
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 8 h
RESISTENZA	Vernice inalterabile adatta anche per esterno.

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Rivoluzionario smalto all'acqua formulato con pigmenti dalla resa eccellente, nella tutela della salute e dell'ambiente, che garantiscono un risultato professionale di alta qualità.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ottima resistenza alla luce.

Elevata durezza superficiale, alta resistenza a graffi, colpi e urti.

Innovativi pigmenti ad elevatissime prestazioni professionali. Essiccazione velocissima con elevata aderenza al supporto. Ottima brillantezza.

Pigmenti privi di piombo e cadmio.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Supporti: PER TUTTI I SUPPORTI (compresi tutti quei materiali particolarmente sensibili ai tradizionali solventi) – ANCHE PER POLISTIROLO ESPANSO.

Adatto per interni e per esterni.

Formulato per ottenere risultati di massima professionalità in lavori artistici di varia natura: CORNICI, ARREDO, PICCOLI MOBILI E SUPPELLETTILI, BIGIOTTERIA, ARTICOLI DA DECORAZIONI NATALIZI, ottimo per lavori artistici su polistirolo, nonché per **ambienti particolari**.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Preparazione supporto: Smalto pronto all'uso.

Carteggiare e togliere eventuali tracce di ruggine. Pulire con alcool eventuali tracce di sporcizia o grasso. Capovolgere la bombola e agitare fortemente per un minuto circa prima dell'uso, indi spruzzare un paio di volte a vuoto.

Spruzzare da una distanza di 40 cm.

Un risultato perfetto si ottiene dando una seconda mano dopo 2-3 ore.

MAGAZZINAGGIO

Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C o inferiore a 0° C

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.